



TRADITION SINCE 1926

Nadelholz: Laugen + Ölen mit Antikeffekt



FAXE Weichholzlauge stoppt wirksam die Vergilbung von unbehandelter Kiefer oder Fichte. Fichtenholz bleibt vollkommen hell und bläst sogar noch nach, Kiefernholz bekommt im Kern- und Astbereich eine helle, leicht graue Patina und wird im Splintholzbereich so hell wie die Fichte. Die Behandlung ist auch geeignet für Pitch Pine, Lärche oder Douglasie. Das Holz bekommt eine charakteristische, gealterte Optik. Je nach Holzart wird das Kernholz dunkler betont, Struktur und Zeichnung bleiben erhalten.

Schritt für Schritt

Das Holz muss fein geschliffen, sauber und trocken sein. Verschmutzungen mit Faxe Intensivreiniger entfernen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

- Die Lauge mit einem Fellwischer unverdünnt in Faserrichtung des Holzes gleichmäßig auftragen. Überlappungen ausgleichen, solange das Holz feucht ist.
Für besonders intensive Wirkung kann nach der Trocknung nochmals gelaugt werden.
- Nach der Trocknung wird der kreidige Belag mit einem Schleifpad (schwedenrot) oder feinem Schleifgitter entfernt und das Holz geglättet.

Anschließend wird mit FAXE Holzbodenöl weiß, FAXE Prestigeöl weiß oder für besonders helle Pigmentierung FAXE Coloröl extra weiß nach Anleitung geölt:

- Das Öl gleichmäßig aufrollen. Es soll 10-15 Minuten einziehen und nass glänzend auf dem Holz liegen. Mehr Öl auftragen, wenn sich Trockenstellen zeigen.
- Überschüssiges Öl mit dem FAXE Profiwischer abziehen und mit frischem Öl ergänzt für die nächste Fläche verwenden.
- Abgezogene Oberfläche mit dem Massierpad (grün) verdichten, glätten und mit einem saugfähigen Tuch oder Filzpad Ölreste trocken abreiben.
- Für ein perfektes Finish wird die Fläche am Folgetag mit einem Polierpad und wenig Öl nachpoliert (5-10 ml/m²).

Nach einigen Stunden können Laufbereiche mit Tüchern oder Wellpappe geschützt betreten werden. Der Boden muss bis zur Aushärtung des Öls vor Wasser geschützt werden.

Nach ca. 8 Tagen kann der Boden mit dem FAXE Pflegesystem weiterbehandelt werden. Detailinformationen entnehmen sie bitte unseren Sonderanleitungen:

- Seifenreinigung für geölte Böden
- Objektpflege für geölte, matte Böden
- Pflege mit FAXE Aktivpflege
- 2-Eimer Wischtechnik mit Swep-Mop

Hinweis

Die endgültige, helle Farbe hat das Holz nach ca. 6 Wochen Tageslicht erreicht.

Variationen

Statt mit weißem Öl können sehr reizvolle Effekte durch FAXE Coloröl erreicht werden. Die Möglichkeiten sind dabei sehr vielfältig und wir können nicht alle beschreiben. Eigene Versuche an einer Probefläche führen aber schnell zu reproduzierbaren Resultaten.

Sicherheitshinweis:

Ölbenetzte Tücher können sich nach einiger Zeit selber entzünden. Diese daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.